TUDERTECHNICA®
excellence in design and manufacture of specialty hoses

GLIDETECH® NR



Manguera de succión y suministro extra flexible adecuada para alimentos, como la leche y sus productos derivados, vino y otros alimentos no grasos. Fabricada según las GMP (Reg. (CE) 2023/2006).

DESCRIPCIÓN

Tubo

NR, blanco, libre de ftalatos, comprobado según el estándar 1907/2006/CE (REACH). Tubo probado según las principales normas para materiales en contacto con alimentos. Cumple con las normas FDA 21 CFR 177.2600; BfR XXI cat. 2; DM 21/03/1973 and subsequent amendments; REGULATION 1935/2004/CE; Japan Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959 and No.201,2006.

Refuerzos

textiles sintéticos, espiral de acero galvanizado

Cubierta

corrugada, roja, de baja fricción, no marca cuando se arrastra en el suelo, fácil de limpiar, brillante. Resistente a la abrasión, el envejecimiento, el ozono, aceites y productos químicos

Banda

TUDERTECHNICA GLIDETECH® NR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de temperatura : -40°C / +80°C (-40°F / +176°F)
Norma : ISO 1307 por tolerancia dimensional

ver las instrucciones de limpieza y esterilización en la página web de Tudertechnica

GMP CE 2023/2006 · PHTHALATES REACH FREE · FDA · BfR · DM 21/03/1973 · CE 1935/2004 · MHLW 1959-2006 · ARRÊTÉ FRANÇAIS 05/08/2020

Diámetro interior		Diámetro exterior teórico		Resistencia al vacío		Presión de trabajo		Presión de rotura		Peso aproximado		Radio de curvatura	
[mm]	*[in]*	*[mm]*	*[in]*	*[bar]*	*[psi]*	*[bar]*	*[psi]*	*[bar]*	*[psi]*	*[kg/mt]*	*[lbs/ft]*	*[mm]*	*[in]*
25	1,00	37	1,46	0,9	13	10	150	30	450	0,82	0,55	70	2,76
38	1,50	51,5	2,03	0,9	13	10	150	30	450	1,23	0,82	80	3,15
51	2,00	66	2,60	0,9	13	10	150	30	450	1,90	1,27	100	3,94
63,5	2,50	78,5	3,09	0,9	13	10	150	30	450	2,30	1,54	130	5,12
76	3,00	92	3,62	0,9	13	10	150	30	450	2,90	1,94	150	5,91
102	4,00	118	4,65	0,9	13	10	150	30	450	3,78	2,53	250	9,84

Los datos se refieren a temperatura ambiente (20 °C). Otros diámetros, espesores de pared, colores de cubierta y presiónes disponibles con previa solicitud.