

TUSIL® HIGH PURITY D



MADE IN CLEANROOM
ISO 14644 CLASS 8

Manguera de succión y liviano suministro, manufacturada, examinada y empaquetada en sala blanca controlada (ISO 14644 class 8) , adecuada para productos farmacéuticos, cosméticos y alimentos. Manguera probada según las principales normas para materiales en contacto con alimentos (FCM – Reg. (CE) 1935/2004). Fabricada según las GMP (Reg. (CE) 2023/2006). "Extractables & Leachables" pruebas están disponibles. No está diseñada para ser utilizada como material de implante. No es adecuado para la sangre o fluidos humanos.



RANGO DE TEMPERATURA: -60°C / +200°C (-76°F / +392°F)
La temperatura de funcionamiento de la manguera depende directamente del tipo de fluido suministrado, el tiempo que el mismo está en contacto con la manguera y la presión de trabajo.

NORMA: ISO 1307 por tolerancia dimensional



Ver las instrucciones de limpieza y esterilización en la página web
TUDERTECHNICA.COM

TUBO

Silicone, translucent, phthalates free, tested in compliance with 1907/2006/CE (REACH). Meets FDA 21 CFR 177.2600; USP class VI main requirements; European Pharmacopoeia ed. 8.1/2014 3.1.9; ISO 10993 - 5:2009, 11:2009; BFR XV; REGULATION 1935/2004/CE; DM 21/03/1973 and subsequent amendments; Japan Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959, No.201,2006 and revision 2012; 3-A RPSCQC for (62-02) Hose Assemblies.

REFUERZOS

Textiles resistentes a altas temperaturas.

CUBIERTA

Lisa, silicona platinica extruida, transparente, brillante. Resistente al calor, al envejecimiento y al ozono.

Diámetro interior		Diámetro exterior		Resistencia al vacío		Presión de trabajo		Presión de rotura		Peso aproximado		Radio de curvatura	
mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	bar	psi	kg/mt	lbs/ft	mm	in
13	0,50	23	0,91	-	-	13	195	52	780	0,39	0,26	-	-
19	0,75	29	1,14	-	-	11	165	44	660	0,52	0,35	-	-
25	1,00	35	1,38	-	-	10	150	40	450	0,65	0,44	-	-
32	1,25	42	1,65	-	-	8	120	32	360	0,79	0,53	-	-
38	1,50	48	1,89	-	-	7	105	28	315	0,92	0,62	-	-
51	2,00	61	2,40	-	-	5	75	20	225	1,19	0,80	-	-

Los datos se refieren a temperatura ambiente (20°C). Otros diámetros, espesores de pared, colores de cubierta y presiones disponibles con previa solicitud.
Nos reservamos el derecho de suministrar este artículo en trozos de longitud inferior a 40 metros.