TUDERTECHNICA®

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

TUSIL® BRIGHT D



TEMPÉRATURE DE SERVICE: -60°C / +200°C (-76°F / +392°F)
La température d'utilisation est directement liée au type de fluide véhiculé et à la durée du contact.

NORME: ISO 1307 pour les tolérances dimensionnelles

GMP CE 2023/2006 · PHTHALATES REACH FREE · FDA · USP CLASS VI · EU PHARMA 3.1.9 · ISO 10993 · BfR · CE 1935/2004 · DM 21/03/1973 · MHLW 1959-2006 · RPSCQC No. 72

Se référer aux directives pour le nettoyage et la désinfection sur le site ***TUDERTECHNICA.COM***

Tuyau pour le refoulement des produits alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques. Tuyau testé selon les principales normes relatives aux Matériaux en Contact avec les Denrées Alimentaires (MCDA/FCM – Reg. (CE) 1935/2004). Fabriqué selon les Règles BPF/GMP (Reg. (CE) 2023/2006). Ne convient ni pour les transplantations sur être vivant, ni pour le transfert de sang humain et dérivés.

TUBE
silicone, translucide, sans phtalates, testé en conformité avec le règlement 1907/2006/CE (REACH). Conforme aux normes FDA 21 CFR 177.2600; USP class VI main requirements; European Pharmacopoeia ed. 8.1/2014 3.1.9; ISO 10993 - 5:2009, 11:2009; BfR XV; REGULATION 1935/2004/CE; DM 21/03/1973 and subsequent amendments; Japan Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959, No.201,2006 and revision 2012; 3-A RPSCQC for (62-02) Hose Assemblies.

RENFORCEMENT
Plis textiles résistants aux hautes températures.

REVÊTEMENT
Lisse, silicone, translucide, revêtement brillant. Résistant à la chaleur, au vieillissement et à l'ozone.

Diamètre intérieur		Diamètre extérieur		Aspiration		Pression de service		Pression d'éclatement		Poids theorique		Poids theorique	
mm	*in*	*mm*	*in*	*bar*	*psi*	*bar*	*psi*	*bar*	*psi*	*kg/mt*	*lbs/ft*	*mm*	*in*
63,5	2,50	76,5	3,01	-	-	5	75	15	225	1,68	1,13	-	-
76	3,00	89	3,50	-	-	4	60	12	180	1,98	1,33	-	-
102	4,00	115	4,53	-	-	3	45	9	135	2,61	1,75	-	-

Les informations techniques sont données à une température ambiante (20 °C); nous recommandons une diminution de 20% de la pression de service pour une augmentation de la température de 100 °C. Autres diamètres, épaisseurs, et pressions sur demande. Nous nous réservons le droit de fournir cet article en longueurs plus courtes que 40mt.