TUDERTECHNICA®

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

TUSIL® BRIGHT D



TEMPERATURA D'IMPIEGO: -60°C / +200°C (-76°F / +392°F) *La temperatura di impiego è strettamente correlata allo specifico fluido convogliato ed alla durata di esposizione.*

NORMA: ISO 1307 per le tolleranze dimensionali

GMP CE 2023/2006 · PHTHALATES REACH FREE · FDA · USP CLASS VI · EU PHARMA 3.1.9 · ISO 10993 · BfR · CE 1935/2004 · DM 21/03/1973 · MHLW 1959-2006 · RPSCQC No. 72

*Consultare le indicazioni per la pulizia e sanificazione su **TUDERTECHNICA.COM***

Tubo per mandata di prodotti alimentari, cosmetici e farmaceutici. Tubo testato in accordo con le principali normative per i materiali in contatto con gli alimenti (MOCA – Reg. (CE) 1935/2004). Prodotto in conformità alla GMP (Reg. (CE) 2023/2006). Non adatto ad essere utilizzato come materiale da innesto ed impianto in esseri viventi. Non adatto per sangue o per altri fluidi umani.

SOTTOSTRATO

Silicone, traslucido, esente da ftalati, testato in accordo alla norma 1907/2006/CE (REACH). Conforme a FDA 21 CFR 177.2600; USP class VI main requirements; European Pharmacopoeia ed. 8.1/2014 3.1.9; ISO 10993 - 5:2009, 11:2009; BfR XV; REGULATION 1935/2004/CE; DM 21/03/1973 and subsequent amendments; Japan Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959, No.201,2006 and revision 2012; 3-A RPSCQC for (62-02) Hose Assemblies.

RINFORZI

Tessuti resistenti alle alte temperature.

COPERTURA

Liscia, silicone, traslucido, lucida. Resistente al calore, all'invecchiamento ed all'ozono

Diametro interno		Diametro esterno		Aspirazione		Pressione di esercizio		Pressione di scoppio		Peso teorico		Raggio di curvatura	
mm	*in*	*mm*	*in*	*bar*	*psi*	*bar*	*psi*	*bar*	*psi*	*kg/mt*	*lbs/ft*	*mm*	*in*
63,5	2,50	76,5	3,01	-	-	5	75	15	225	1,68	1,13	-	-
76	3,00	89	3,50	-	-	4	60	12	180	1,98	1,33	-	-
102	4,00	115	4,53	-	-	3	45	9	135	2,61	1,75	-	-

Dati riferiti a temperatura ambiente (20°C); si raccomanda una riduzione del 20% della pressione di esercizio per ogni 100°C di aumento di temperatura. Altri diametri, spessori parete e pressioni solo su specifica richiesta. Ci riserviamo il diritto di fornire questo articolo in pezzature di lunghezze inferiori a 40 o 20mt.